

Właściwość	HYDRO	HYDRO DUO
Postać	Gęsta, tiksotropowa ciecz	Dwuskładnikowy układ. Część sucha (cementowa) i mokra (dyspersyjna) do zmieszania ze sobą bezpośrednio przed użyciem.
Czas zużycia	Pozostałość można zużyć po szczelnym zamknięciu w późniejszym czasie, jednak możliwie najszybciej.	Ok. 1 h od wymieszania składników
Sposób wiązania	Odparowanie wody	Odparowanie wody oraz wiązanie chemiczne
Nakładanie na wilgotne podłoże	Nie	Tak
Nakładanie na nowo wykonane podłoże cementowe	Min. 28 dni na tarasach i balkonach Min. 21 dni wewnątrz budynku	Min. 14 dni
Sposób aplikacji	Pędzel, wałek lub paca	Pędzel, wałek lub paca
Nakładanie drugiej warstwy	Min. 6 h	Min. 3 h
Układanie płytek ceramicznych	Min. 24 h	Min. 3 dni
Przyczepność do podłoża	Min. 0,5 MPa	Min. 0,5 MPa
Wodoszczelność	Tak	Tak
Temperatura podłoża i otoczenia	5 – 25°C	5 - 25°C
Zdolność krycia rys	1,0 mm	0,75 mm
Kolor	Szary	Szary (cementowy)
Mrozoodporność	Tak	Tak
Opakowania	4 kg, 7 kg, 14 kg	Część sucha: 25 kg Część mokra: 8,3 kg